

SK - Vyhlásenie zhody

CSK I 04

Dolupodpísaní predstavitelia organizácií :

Výrobca :	Spĺnomocnený zástupca v rámci Slovenskej republiky :
Adresa výrobcu : Nord Bitumi S. p. A. - societá a socio unico Via Campagnola 8 - 370 60 SONA (VR) Taliansko	Adresa spĺnomocneného zástupcu : Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA Mateja Bela 3 447 / 75 010 15 Žilina, Slovenská republika
Výrobňa :	
Nord Bitumi S. p. A. - societá a socio unico Via Campagnola 8 - 370 60, SONA (VR) Taliansko	

týmto vyhlasujú, že výrobok s obchodným názvom :

ITER ROUTE 5 mm hydroizolačný pás z modifikovaného asfaltu APP

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie - Technologickým predpisom predpísaným v aktuálnom produktovom liste výrobku, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma : STN 73 6242 Navrhovanie a zhotovovanie vozoviek na mostoch pozemných komunikácií

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili :

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Hmoty		
Bod mäknutia KG asfaltovej krycej hmoty pásu (v °C) (EN 1427)	≥ 145	P 7004 0155 - 1
Frassova teplota lámavosti (°C)		len pre asfaltové zložky
Stekavosť pri 80 °C a pri sklone 45° po 5 hodinách (mm)	0,0	P 7004 0155 - 1
Penetrácia pri teplote +25° (0,1 mm) (EN 1426)	20 - 30 dmm	P 7004 0155 - 1
Duktilita pri teplote +25°C (cm)		len pre asfaltové zložky
Bod vzplanutia (°C)	> 230 °C	P 7004 0155 - 1
Druh výstužnej vložky	Impregnované netkané polyesterové rúno	
Hmotnosť výstužnej vložky (gram)	min. 250	P 7004 0155 - 1
Pevnosť v ťahu výstužnej vložky - pozdĺžne (N / 50 mm) - priečne (N / 50 mm) (EN 12311-1)	1 200,0 +/- 20 % 1 000,0 +/- 20%	P 7004 0155 - 1 P 7004 0155 - 1
Ťažnosť výstužnej vložky - pozdĺžne (%) - priečne (%) (EN 12311-1)	50,0 +/- 15 50,0 +/- 15	P 7004 0155 - 1 P 7004 0155 - 1

Nord Bitumi

L'impermeabilizzazione. Da sempre.

Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA, Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina
Tel.:+421 41 5662 112, Fax:+421 41 5662 112, mobil:+421-907-887 747
e-mail : luta@chello.sk www.luta.sk



Ohybnosť na trní priemeru 30 mm pri teplote - 10 °C (EN 1109)	bez trhlín	P 7004 0155 - 1
Tepelná odolnosť po 2 hodinách pri teplote 130 °C (EN 1110) (mm)	0,0	P 7004 0155 - 1
Nasiakavosť vodou po 3 dňoch pri teplote + 20 °C (%)	max. 2,0	P 7004 0155 - 1
Odolnosť proti prerazeniu trňom pri teplote +20 °C a - 10 °C (N)	160	P 7004 0155 - 1
Nepriepustnosť vody (0,5 Mpa / 24 hod.) (EN 1928)	neprepúšťa	P 7004 0155 - 1

Izolačná vrstva

Celková hrúbka izolačnej vrstvy (mm)	5,0 mm +/- 0,2 mm	P 7004 0155 - 1
Príhnavosť na podklad		
- pri teplote +8 °C (Mpa)	0,8	P 7004 0155 - 2
- pri teplote +23 ° (Mpa)	0,5	P 7004 0155 - 2
Statické premostenie trhlín pri teplote -10 °C	bez zmeny	P 7004 0155 - 2



Opis výrobku a účel a spôsob použitia na stavbe :

Iter Route je špeciálne priemyselne vyrobený natavovací hydroizolačný asfaltový pás (NAIP) vyrobený z modifikovaných APP asfaltov. Je určený na jednovrstvovú alebo dvojvrstvovú izoláciu betónových mostoviek, viaduktov. Rámp, parkovísk alebo iných inžinierskych dopravných stavieb. Je veľmi dobre nataviteľný (veľmi dobre prilieha) na betónový podklad a zároveň je dobre spojený s vrchnou ochrannou vrstvou. Pri izolácii betónových mostoviek cestných objektov sa doporučuje mechanické pokladanie a zahusťovanie povrchu vozovky z liateho asfaltu alebo asfaltového betónu priamo na izoláciu.

Názov a adresa autorizovanej osoby : TSÚS, n. o., Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská republika
Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo : **SK04-ZSV-0078**

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali :

1) Technický skúšobný ústav stavebný, n.o., Autorizovaná osoba SK04, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca : Nord Bitumi S. p. A., - società a socio unice Via Compagnola 8 - 37060 SONA (VR) taliansko	Splnomocnený zástupca v rámci Slovenskej republiky : Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA Mateja Bela 3 447 / 75, 010 15 Žilina
Podpis : 	Podpis :  LUTA Ing. Ľubomír Taraj Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina Tel.: 041/5662 112, 0907-887 747 IČO: 43540899, DIČ: 1046041832
Meno : Davide BONDINI Funkcia : Export Area Manager Dátum : 26.02.2008	Meno : Ing. Ľubomír TARAJ Funkcia : konateľ spoločnosti Dátum : 26.02.2008

Nord Bitumi

L'impermeabilizzazione. Da sempre.

Ing. Ľubomír TARAJ, LUTA, Mateja Bela 3447/75, 010 15 Žilina
Tel.: +421 41 5662 112, Fax: +421 41 5662 112, mobil: +421-907-887 747
e-mail : luta@chello.sk www.luta.sk

